

Polietena


Polietena de presiune inalta

In prezent, in tara noastra functioneaza doua instalatii de polietena de presiune inalta, tip ICI, la combinantele petrochimice de la Brazi si de la Pitesti.


Procedeul ICI consta in polimerizarea continua a etenei in masa, in reactoare de tip autoclava, la temperatura de 170-250 grade Celsius si presiunea de 1200-2500 at., in prezenta oxigenului sau a unor peroxizi organici drept initiatori (peroxide de lauroil, peroxide de di-tertiar-butil, perbenzoat de ter-teri-butil etc.). Etena trebuie sa aiba o puritate avansata, de minimum 99,85%, continutul de impuritati admise fiind urmatorul : oxigen maximum 10 ppm (parti pe million), sulf-5ppm, acetilena-50ppm.

In prezenta peroxidului de di-tertiar-butil, de exemplu, polimelizarea decurge radicalic, dupa schema urmatoare :


-reactia de initiere (descompunerea initiatorului in radicali liberi tert-butoxil) :



-reactia de propagare :



-reactia de terminare :



Schema tehnologica a unei instalatii de polimerizare a etenei la presiune inalta este redata in figura V1.

Etena de puritate mare intra la presiunea de 12,5 at. In vasul 1, de unde, prin filtrul 2, este aspirata de compresorul primar 3, cu 3 trepte, care o comprima la 250 at. Din ultima treapta a compresorului primar, etena intra in vasul de amestecare 4, unde intalneste etena recirculata, impreuna cu care este aspirata de compresorul secundar 6 prin filtrul 5, care are rolul de a retine urme de polimeri inferiori din etena recirculata. In compresorul 6 amestecul de etena este comprimat intr-o prima treapta pana la 800 at., iar apoi, in treapta a 2-a, pana la presiunea de reactie (1500-2200 at.).

Initiatorul se introduce parțial în zona superioară a reactorului, parțial prin injectare în conductă de etenă care intră în zona inferioară.

Reacția are loc cu degajare foarte mare de căldură (850 kcal/kg), care este preluată parțial prin peretii reactorului și parțial de către monomerul care se introduce rece în reactor (cu cca. 30 grade C).

Din reactori, amestecul de monomer nereacționat și polimer se evacuează continuu prin ventilul de detență 8 și racitorul 9 în vasul de separare 10. În ventilul 8 presiunea în amestec este redusă la 250 atm.. Etenă care se separă în vasul 10 trece prin racitoarele 11/1, 11/2, 11/3 care alternează cu separatoarele de polimeri inferiori 12/1, 12/2, 12/3, iar de aici, prin filtrul 13 se trimit în vasul 4 de amestecare cu etenă proaspătă, pentru a fi recirculată de compresorul secundar la polimerizare.

La rândul său, polimerul parasește separatorul 10 pe lângă partea inferioară, trecând prin ventilul 14, în care presiunea este redusă de la 250 la 0,3 atm.. Cu această presiune intră în buncărul 15, unde se separă ultimele resturi de etenă ce sunt recirculate în vasul 1 de alimentare a compresorului primar.




Fig. V.1. Schema instalației de polimerizare a etenei la presiune înaltă :

1 — vas de stocare a etenei ; 2, 5, 13 — filtre ; 3 — compresor primar ; 4 — vas de amestecare ; 6 — compresor secundar ; 7 — reactor ; 8, 14 — ventil de detență ; 9, 11 — răcitoare ; 10 — vas de separare ; 12, 20 — separatoare de polimer ; 15 — buncăr ; 16 — transportor ; 17 — extruder ; 18 — sită ; 19 — alimentator de granule ; 21 — vas tampon pentru etenă recuperată ; 22 — compresor.

Polimerul din buncărul 15 este preluat de transportorul 16 și introdus în generatorul 17. Granulele obținute sunt transportate la sită 18 pentru sortarea pe dimensiuni. Granulele cu lungimea de 1-1,5 mm cad în alimentatorul 19 al transportorului pneumatic care le trimit la ambalare.

Parametrii tehnologici care influențiază caracteristicile polimerului sunt presiunea, temperatură și prezenta unor adăosuri.

Când se mărește presiunea crește masa moleculară a polimerului ceea ce se reflectă în descreșterea indicei de scurgere în topitură* (crește viscozitatea în topitură) și de asemenea crește densitatea polimerului.

Dacă crește temperatura de reacție scade masa moleculară a polimerului (adică crește indicele de curgere), se micșorează densitatea și crește conversia monomerului.

Prezența unor substanțe străine reduce conversia monomerului și influențiază în mod diferit proprietățile polimerului. Metanul, etanul și acetilenă sunt impurități nedorite, cu toate că primele două pot imbunătăți uneori prelucrabilitatea polietilenei și aspectul sau în film. Propanul și propena se pot adăuga special la polimerizare pentru dirijarea structurii polietenei. Există sortimente speciale de polietena care contin cantități mici de propena și se remarcă printr-o densitate redusă și o foarte bună prelucrabilitate.

Polietena de presiune medie

Reactia de polimerizare are loc intr-un solvent hidrocarbonic, in prezenta unor catalizatori la presiuni cuprinse intre 30 si 70 at. si temperaturi care ajung pana la 200 grade C sau mai mult.

Etena de polimerizare trebuie sa aiba o puritate foarte avansata, sa nu contine oxigen, apa, acetilena si oxid de carbon. Toate aceste impuritati otravitoare pentru catalizator nu trebuie sa depaseasca 5 ppm.

Catalizatorii de polimerizare se impart in 3 grupe si poarta denumirea firmelor care i-au elaborat :

- catalizatori pe baza de oxid de crom (de tip Phillips);
- catalizatori pe baza de oxid de molibden (de tip Standard Oil);
- catalizatori pe baza de nichel metallic (de tip Standard Oil).



Cel mai frecvent sunt folositi catalizatorii firmei Phillips, care a elaborate si o tehnologie adevarata de polimerizare, aplicata in numeroase instalatii in lume.

Polietena de presiune joasa

Procedeul de polimerizare la presiune joasa se bazeaza pe folosirea unor catalizatori complexi foarte active de tip Ziegler, in prezenta carora etena polimerizeaza printr-un mechanism iono-coordinativ, in conditii foarte blande, la numai 60-80 grade C si 1-10 at..

*Indicele de curgere in topitura(ICI)sau indicele de fluiditate este cantitatea de polimer topit care se scurge intr-un timp anumit printr-un orificiu de dimensiuni standardizate,cand asupra topiturii de polimer avand o temperatura anumita se apasa cu o forta de valuare anumita.Valoarea ICI se afla in raport de proportionalitate inverse fata de masa moleculara a polimerului:cu cat masa moleculara este mai mica,cu atat topitura de polimer este mai fluida si ICI are valoare mai mare.

Catalizatorul Ziegler clasic se obtine prin amestecarea tetraclorurii de titan cu trietilaluminiu.Compusul aluminoorganic reduce tetraclorura de titan la triclorura,cu care formeaza o combinatie complexa de coordinare cu proprietati catalitice in polimerizarea etenei:



Principiul activ al complexului catalitic este legatura coordinativa polarizata Ti8....C8, care in general,in scris se reprezinta astfel:K(+)...R(-).

Polimerizarea etenei pe catalizatorul Ziegler decurge prin mecanismul descris in capitolul despre reactiile de formare a polimerilor.

Procesul de polimerizare are loc intr-o suspensie de catalizator,dispersat sub forma de pulbere fina in hidrocarburi lichide,in care etena este solubila,dar in care polimerul precipita sub forma de praf,pe masura ce se formeaza.

Din cauza sensibilitatii deosebite a catalizatorului,in primul rand fata de apa si oxigen,conditiile de puritate impuse monomerului gazos si solventului lichid sunt extem de riguroase.Acestia nu trebuie sa contine apa,oxigen,compusi cu sulf,oxizi de carbon,derivati acetilenici in cantitati mai mari de 2-5 ppm.

Cu timpul,catalizatorul Ziegler descries a fost in repetate randuri modificat in scopul inbunatatirii performantelor sale,al ieftinirii si facilitarii in manipulare.Aceasta a facut ca in present sa existe numeroase variante de catalizatori,care au la baza,de exemplu,TiCl₃,obtinuta prin reducerea tetraclorurii de titan cu alti reductori decat(C₂H₅)₃Al.Concomitent,a evoluat si tehnica de polimerizare.

In tara noastra,la Combinatul petrochimic din Pitesti a fost construita o instalatie continua de fabricare a polietenei la presiune joasa printr-o tehnologie modernizata,care are la baza un catalizator complex de triclorura de titan si trietilaluminiu.

In aceasta instalatie,polimerizarea are loc in solutie de n-hexan,la temperatura de 60-70 grade C si presiunea de 8 at.,in prezena de hydrogen ca regulator al masei moleculare a polimerului.Instalatia este in intregime automatizata.

Materile prime si auxiliare necesare fabricatiei sunt:etenă de puritate inalta,n-hexanul,obtinut prin separare din anumite fractiuni de titei tetraclorura de titan si trietilaluminiu folosite la prepararea catalizatorului si metanolul folosit pentru dezactivarea compexului catalitic.




Fig. V.2. Schema instalației de polimerizare a etenei la presiune joasă :

1 — vas de preparare TiCl₃ ; 2 — vas de depozitare TiCl₃ ; 3 — reactor de polimerizare ; 4, 21, 29 — condensatoare ; 5 — separator de hexan ; 6 — vas de degazare ; 7 — vas de dezactivare ; 8 — centrifuge ; 9 — transportoare cu șnec ; 10 — vas de spălare cu metanol ; 11 — vas de spălare cu hexan ; 12 — uscător ; 13, 15 — buncăre ; 14 — amestecător ; 16 — contactoare ; 17, 18, 22 — decantoare ; 19 — rezervor de hexan brut ; 20 — stripper ; 23 — coloană de distilare azeotropă ; 24 — răcitor ; 25 — rezervor de hexan uscat ; 26 — vană pentru evacuarea polimerilor inferioiri ; 27 — rezervor de metanol brut ; 28 — coloană de distilare ; 30 — rezervor de metanol anhidru.